



株式会社ISSHIN 御中

ONO・PPSMによる滑り性試験報告書

貴依頼に基づき実施した試験の結果は、別添試験結果シートに記載したとおりであることを報告いたします。

2026年2月24日

試験管理団体

一般社団法人床の滑り測定協会

代表理事 鈴木徹

東京都中野区本町4-2-2



この報告書は、依頼者より提供された試料を用いて試験を行い、得られた試験結果を記載するものです。

この報告書は、当団体の事前の了承なしに、報告書の一部のみを複製して用いることを禁じます。



試験結果シート

試験概要 品名 : iシリーズM
品番 : -
製品寸法 : -
試験寸法 : 200 X 150 mm

試験方法 ペットの安全性からみた床のすべりの評価方法 (その1)

試験数 n = 1

試験条件 試験機器名称 : ONO・PPSM (携帯型すべり試験機)
型式 : OH-101C

滑り片の種類 : 発泡ゴムシートに麻織物をかぶせたもの

温度・湿度 : (温度) 24 °C / (湿度) 68 %

試験片の方向 区別なし

試験日 2026年2月19日

試験結果

試験片表面状態	試験No.	C.S.R・D'
清掃・乾燥状態	1	0.67
	2	-
	3	-

注意

この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試験表面の状態（磨き面等）によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。

当団体における試験結果の保持期間は、発行日から90日間です。